(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 13 avril 2006 (13.04.2006)

PCT

(10) Numéro de publication internationale $WO\ 2006/037929\ A1$

- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2005/050816

(22) Date de dépôt international :

6 octobre 2005 (06.10.2005)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (30) Données relatives à la priorité : 0410520 6 octobre 2004 (06.10.2004) FI
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): RE-NAULT S.A.S [FR/FR]; 13, 15 quai Alphonse Le Gallo, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): CORNET, Nathalie [FR/FR]; 56, avenue de la Grande Ile, F-78960 VOISINS LE BRETONNEUX (FR).
- (74) Mandataire: KERNEUR, Youen; RENAULT TECH-NOCENTRE, Sce 00267 TCR GRA 2 36, 01, avenue du golf, F-78288 GUYANCOURT (FR).

- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

avec rapport de recherche internationale

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: FUEL CELL WITH NON-FLUORINATED OR PARTLY FLUORINATED MEMBRANE AND METHOD FOR PREPARING SAID MEMBRANE

(54) Titre : PILE A COMBUSTIBLE A MEMBRANE NON-FLUOREE OU PARTIELLEMENT FLUOREE ET PROCEDE DE PREPARATION DE LADITE MEMBRANE

- (57) Abstract: The invention concerns a fuel cell with non-fluorinated or partly fluorinated membrane wherein said membrane comprises a non-fluorinated or partly fluorinated polymer and an antioxidant for protecting said polymer against the free radicals formed. The invention also concerns methods for obtaining such fuel cells.
- (57) Abrégé: La présente invention concerne une pile à combustible à membrane partiellement non-fluorée ou partiellement fluorée dans laquelle ladite membrane comprend un polymère non-fluoré ou partiellement fluoré et un agent anti-oxydant permettant de protéger ledit polymère des radicaux libres formés. La présente invention concerne également des procédés permettant d'obtenir de telles piles à combustible.



1

Pile à combustible à membrane non-fluorée ou partiellement fluorée et procédé de préparation de ladite membrane

La présente invention concerne le domaine des piles à combustible, plus particulièrement les piles à combustible à membrane non-fluorée ou partiellement fluorée, ainsi que des procédés permettant d'obtenir de telles membranes.

5

10

15

20

25

30

Les piles à combustible sont généralement formées d'un ensemble de cellules et comportent, en position centrale, un ensemble membrane-électrodes (« MEA » ou « Membrane Electrode Assembly » en langue anglaise). La membrane de cet ensemble assure un rôle essentiel dans le transport des protons d'une électrode à l'autre. Ainsi, les propriétés d'une telle membrane sont donc déterminantes pour les caractéristiques de la pile. De plus, la membrane doit répondre à de nombreux critères mécaniques et physico-chimiques (par exemple, conductivité ionique, faible perméabilité aux gaz utilisés dans la pile et séparation efficace des gaz, stabilité thermique) mais également à des critères économiques et environnementaux.

La plupart des membranes utilisées sont des membranes perfluorées comportant des groupements acides. Ces membranes de type perfluorées permettent en général de satisfaire à la plupart des critères techniques requis bien que leur comportement reste problématique pour des températures supérieures à 90 °C. D'autre part, la synthèse de membranes perfluorées est souvent complexe et requiert l'utilisation de dispositifs de sécurité. De plus, le recyclage des membranes perfluorées actuelles peut être un problème.

Il a donc été proposé de développer des membranes en polymère non fluoré ou partiellement fluoré, telles que décrites par exemple dans la demande de brevet US 5,985,942.

2

Ces dernières années, de nombreuses membranes non-fluorées ont été développées pour une utilisation en pile à combustible. Par exemple, la demande de brevet EP 0 574 791 décrit une membrane comprenant un polyéthercétone aromatique sulfoné. Cependant, la limitation majeure de ce type de membranes comportant des chaînes de polymère carbonées est leur stabilité limitée en milieu pile à combustible. En effet, ce milieu a une température élevée et est très oxydant, à cause de la présence d'oxygène au niveau de la cathode.

5

10

15

20

25

30

Ceci a pour conséquence que la membrane utilisée en milieu pile à combustible tend à perdre ses propriétés mécaniques et/ou physico-chimiques, à se fissurer et/ou à se rompre, conduisant ainsi à un faible rendement de la pile, voire à un arrêt du fonctionnement de la pile.

Il existe donc un réel besoin de disposer de membranes pour pile à combustible présentant des propriétés mécaniques et physicochimiques satisfaisantes tout en répondant aux critères économiques et environnementaux.

La présente invention a pour objet de nouvelles membranes non-fluorées ou partiellement fluorées visant à apporter une solution aux problèmes de stabilité en milieu pile à combustible.

Un autre objet de la présente invention est d'obtenir une pile à combustible comprenant une membrane présentant des propriétés mécaniques et physico-chimiques satisfaisantes, ces propriétés étant conservées lors de l'utilisation prolongée en pile à combustible (5000h) tout en étant peu coûteuse et respectueuse de l'environnement.

La scission de chaîne est généralement précédée par la formation de radicaux libres sur les chaînes du polymère. La présente invention a encore pour objet de limiter ou d'empêcher les scissions de chaîne en inhibant les radicaux libres.

La pile à combustible selon l'invention est une pile à combustible à membrane non-fluorée ou partiellement fluorée

10

15

20

25

comprenant un polymère non-fluoré ou partiellement fluoré et un agent anti-oxydant permettant de protéger les chaînes du polymères de l'action des radicaux libres présents sur le polymère.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée de modes de réalisation et de mise en œuvre, pris à titre d'exemples non limitatifs.

Une des réactions principales dans le processus de dégradation des membranes polymère insaturées est l'addition d'un radical HO• sur les cycles aromatiques, plus particulièrement sur les groupements, par exemple, alkyle ou alcoxy en position ortho. Les radicaux HO• peuvent également initier la rupture de liaisons telles que des liaisons -C-O-C-.

Dans le cadre de la présente invention, les membranes présentent une structure chimique sensible à la présence de radicaux HO•, de préférence des membranes carbonées sulfonées comprenant un polymère polyaromatique avec des groupements arylsulfoniques. Des exemples de tels polymères pouvant être cités incluent :

- les polymères de type polyéther cétone sulfoné (« PEK ») comprenant des motifs de formule (II), dans lequel n représente un entier allant de 20 à 500 :

- les polymères de type irradiés greffées (« FEP-g-PSSA »), correspondant au polymère de type partiellement fluoré, comprenant

des motifs de formule (III), dans laquelle m représente un entier compris entre 5 et 10, et p un entier compris entre 3 et 10 :

(III)

5

15

- les polymères de type polyimide sulfoné (« PI ») comprenant des motifs de formule (IV) dans lequel X représente un entier allant de 1 à 9 avec un rapport X/Y compris entre 2/8 et 6/4 :

10 (IV)

- les polymères de type polyarylène éther sulfone sulfoné (« PSU ») comprenant des motifs de formule (V) dans lequel k représente un entier allant de 20 à 500:

- les polymères de type polystyrène-divinylbenzène acide sulfonique comprenant des motifs de formule (VI) :

5

10

15

Dans la présente invention, les groupements sensibles à la rupture, présents dans les membranes, sont protégés par l'action d'un agent anti-oxydant, choisi par exemple parmi les photostabilisants de type amine encombrée (« HALS » ou « Hindered Amine Light Stabilizer » en langue anglaise).

Ces photostabilisants agissent vraisemblablement par un mécanisme d'anti-oxydation. En effet, ces amines à encombrement stérique s'oxydent facilement menant à la formation de radicaux cationiques aminés. Ces intermédiaires sont transformés, en présence d'oxygène et via différents radicaux peroxyles intermédiaires, en radicaux nitroxyles. Ces radicaux, particulièrement persistants, réagissent efficacement, en tant que neutraliseurs (« scavengers » en langue anglaise) avec les radicaux libres présents dans le polymère de la membrane. Cela a pour effet d'interrompre l'oxydation radicalaire

10

15

20

des chaînes du polymère et de protéger ce dernier contre la détérioration engendrée par de multiples scissions de chaînes.

Le pouvoir stabilisant des photostabilisants de type amine encombrée dépend de leur structure chimique et de leur poids moléculaire. Leur configuration définira en effet leur accessibilité au site où se trouvent les radicaux libres, c'est-à-dire leur capacité à stabiliser lesdits radicaux. Le type de stabilisant à utiliser dépendra donc de la structure et de la nature du polymère. La performance d'un couple stabilisant/polymère est par exemple déterminée expérimentalement en effectuant des tests de vieillissement en milieu pile à combustible.

Les photostabilisants de type amine encombrée peuvent par exemple être des composés de formule (1) suivante :

$$(CH_2)_8$$
 (I)

dans laquelle R représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle, un radical acyle ou un radical alcoxy, de préférence un atome d'hydrogène ou un radical méthyle.

Ces amines ont pour caractéristique commune un système tétraméthyl-pipéridine qui joue le rôle de capteur de radicaux libres. Le groupement -N-R devient un radical nitroxyle -NO•, puis, au cours d'un cycle dit de « Denisov », ces radicaux réagissent avec les

7

radicaux libres qui se forment dans le polymère exposé à son environnement.

Le photostabilisant est de préférence de faible masse moléculaire, par exemple avec un poids moléculaire allant de 300 à 600 g/mol. Ce dernier est présent en une proportion allant de 0,5 à 1 % en poids par rapport au poids de polymère.

Les piles à combustibles selon la présente invention peuvent comprendre des membranes de structures différentes.

Par exemple, l'agent anti-oxydant peut être mélangé à la solution de polymère avant l'étape de coulée permettant de réaliser la membrane. Dans ce cas, l'agent anti-oxydant est présent dans toute la membrane, ce qui permet de protéger l'intégralité de la membrane.

Une autre possibilité est, par exemple, de déposer une fine couche comprenant l'agent anti-oxydant mélangé au polymère sur une des surfaces (surface destinée à être positionnée contre la cathode) de la membrane en cours de séchage. L'insertion de l'agent anti-oxydant ne présente pas ou peu de résistance inter-faciale supplémentaire. La couche comprenant l'agent anti-oxydant et le polymère a une épaisseur allant de 2 à 10. L'avantage de ce mode de réalisation de l'invention est que la quantité d'agent anti-oxydant utilisé étant limité, le coût final de la membrane sera réduit.

EXEMPLE

Synthèse d'une membrane de type polyimide sulfoné:

25

20

5

10

15

La synthèse d'un polyimide sulfoné de type bloc est réalisé en deux étapes dans un même réacteur.

La première étape consiste à synthétiser le bloc hydrophile par polycondensation d'un dianhydride avec une diamine sulfonée.

5

10

15

20

25

30

8

L'imidation s'effectue par voie thermique à 180 °C pendant 15 heures, et la diamine utilisée n'est pas sous forme acide.

La synthèse du bloc hydrophobe est réalisée lors de la deuxième étape avec l'introduction d'une diamine hydrophobe et du même dianhydride que celui utilisé dans la première étape. L'imidation thermique est effectuée à 180 °C pendant 20 heures. Le polymère bloc est obtenu en solution dans le solvant de synthèse. Le choix de solvant dépend de la nature et des différentes structures de monomères utilisés lors de la synthèse. Des exemples de solvants utilisables incluent par exemple le phénol, le 3-chlorophénol ou le formamide. Lorsque la température de la solution de polymère redescend à température ambiante, celle-ci devient visqueuse.

De manière générale, il est préférable d'introduire l'agent antioxydant une fois que la synthèse du polymère a été effectuée de façon à ne pas perturber cette dernière. L'agent anti-oxydant est introduit par exemple sous forme liquide dans le polymère en solution qui sera chauffée sous agitation à 85 °C.

L'agent anti-oxydant choisi doit être soluble dans le solvant utilisé dans la synthèse, comme par exemple le HALS 770 (CIBA). L'agent anti-oxydant est introduit de manière à respecter le rapport de 0,5 à 1 % en poids par rapport au poids du polymère.

La solution homogène obtenue peut ensuite être mise en forme par exemple par chauffage puis par coulée et séchage. Les conditions de mises en forme sont connues et dépendent de la nature du polymère utilisé.

Il est ainsi possible d'obtenir une membrane entièrement constituée d'agent anti-oxydant et de polymère, ou une couche plus fine qui sera déposée sur une surface de la membrane permettant ainsi de protéger la membrane d'un début de destruction de son squelette pendant les conditions de fonctionnement en pile à combustible.

10

15

20

REVENDICATIONS

1-Pile à combustible à membrane non-fluorée ou partiellement fluorée, caractérisée en ce que ladite membrane comprend un polymère non-fluoré ou partiellement fluoré et un agent anti-oxydant permettant de protéger ledit polymère des radicaux libres formés.

2- Pile à combustible selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'agent anti-oxydant est un photostabilisant de type amine encombrée.

3- Pile à combustible selon la revendication 2, caractérisée en ce que le photostabilisant est un composé de formule générale (1):

$$(CH_2)_8$$
 (I)

dans laquelle le groupe R représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle, un radical acyle ou un radical alcoxy.

4- Pile à combustible selon la revendication 3, caractérisée en ce que le groupe R représente un atome d'hydrogène ou un radical méthyle.

5- Pile à combustible selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que le photostabilisant de type amine encombrée possède une masse moléculaire allant de 300 à 600g/mol.

5

6- Pile à combustible selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que l'agent anti-oxydant est présent en une proportion allant de 0,5 à 1 % en poids par rapport au poids du polymère non-fluoré ou partiellement fluoré.

10

7- Pile à combustible selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que le polymère non-fluoré ou partiellement fluoré est un polymère polyaromatique comprenant des groupements arylsulfoniques.

15

8- Pile à combustible selon la revendication 7, caractérisée en ce que le polymère non-fluoré est choisi parmi :

20

25

- les polymères de type polyéther cétone sulfoné, comprenant des motifs de formule (II), dans laquelle n représente un entier allant de 20 à 500 :

- les polymères de type polyimide sulfoné (« PI ») comprenant des motifs de formule (IV) dans lequel X représente un entier allant de 1 à 9 avec un rapport X/Y compris entre 2/8 et 6/4 :

5

15

- les polymères de type polyarylène éther sulfone sulfoné 10 (« PSU ») comprenant k motifs de formule (V), dans laquelle k représente un entier allant de 20 à 500 :

- et les polymères de type polystyrène-divinylbenzène acide sulfonique comprenant des motifs de formule (VI):

5

10

9- Pile à combustible selon la revendication 7, caractérisée en ce que le polymère partiellement fluoré est un polymère de type irradié greffé (« FEP-g-PSSA ») comprenant des motifs de formule (III), dans laquelle m représente un entier compris entre 5 et 10, et p un entier compris entre 3 et 10 :

15

10- Pile à combustible selon l'une quelconque des revendications l à 9, caractérisée en ce que la membrane est entièrement constituée d'un mélange de polymère et d'agent anti-oxydant.

- 11- Pile à combustible selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que la membrane comprend sur une de ses surfaces une fine couche d'un mélange de polymère et d'agent anti-oxydant.
- 12- Pile à combustible selon la revendication 11, caractérisée en ce que la couche de mélange de polymère et d'agent anti-oxydant a une épaisseur allant de 2 à 10 µm.

10

5

- 13- Procédé de préparation d'une pile à combustible, caractérisé en ce que l'agent anti-oxydant est mélangé au polymère avant la coulée de la membrane.
- 14- Procédé de préparation d'une pile à combustible selon la revendication 13, caractérisé en ce que la couche de mélange de polymère et d'agent anti-oxydant est déposée sur la membrane en cours de séchage.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/FR2005/050816

		PC1/FR20	05/050816
A. CLASSI	IFICATION OF SUBJECT MATTER H01M8/10 H01M2/16 H01M8/	/02	
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national clas	sification and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classif $H01M$	lcation symbols)	
Documental	ition searched other than minimum documentation to the extent the	aat such documents are included in the fields	searched
Electronic d	data base consulted during the International search (name of data	a base and where practical search terms us	ed)
	ternal, PAJ, WPI Data		,
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
χ	WO 00/78831 A (THE DOW CHEMICAL HAHN, STEPHEN, F; REDWINE, OSCA	AR, D;	1,2,5-7, 9-13
	SHANKAR) 28 December 2000 (2000) page 1, line 3 - line 10 page 3, line 8 - line 10 page 5, line 25 - line 28 page 6, line 26 - line 28 page 8, line 10 - line 24 page 9, line 10 - line 21) - 12-28)	
X	WO 02/081547 A (CELANESE VENTUR CALUNDANN, GORDON; SANSONE, MIC UENSAL) 17 October 2002 (2002-1 page 1 - page 3 page 18 - page 23	1,2,5, 10,13	
		-/	
X Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are liste	d in annex.
"A" docume	ategories of ciled documents : ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	"T" later document published after the li or priority date and not in conflict wi cited to understand the principle or invention	th the application but
filing d 'L' docume which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	 'X' document of particular relevance; the cannot be considered novel or can involve an inventive step when the 'Y' document of particular relevance; the 	not be considered to document is taken alone
O' docume other r	in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filling date but	cannot be considered to Involve an document is combined with one or ments, such combination being obv in the art.	Inventive step when the more other such docu- lous to a person skilled
later th	han the priority date claimed actual completion of the international search	*&* document member of the same pate Date of mailing of the international s	
	3 January 2006	23/01/2006	ослон төрөн
Name and r	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Götz, H	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/FR2005/050816

C (Combine	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PC1/FR2005/050816
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2003, no. 11, 5 November 2003 (2003-11-05) -& JP 2003 183526 A (JSR CORP), 3 July 2003 (2003-07-03) the whole document	1,2,6-8, 10,13
	·	
·		
		· .
	·	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No PCT/FR2005/050816

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
WO 0078831	A	28-12-2000	AU	5324300 A	09-01-2001
			CA	2384373 A1	28-12-2000
			CN	1357014 A	03-07-2002
			EΡ	1200491 A1	02-05-2002
			JP	2003503513 T	28-01-2003
			TW	527366 B	11-04-2003
WO 02081547	Α	17-10-2002	BR	0208728 A	20-07-2004
			CA	2443849 A1	17-10-2002
			CN	1511170 A	07-07-2004
			DE	10117687 A1	17-10-2002
			EΡ	1379572 A1	14-01-2004
			JP	2005536569 T	02-12-2005
			MΧ	PA03009187 A	17-02-2004
			US	2004127588 A1	01-07-2004
JP 2003183526	Α	03-07-2003	NONE		

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No PCT/FR2005/050816

A. CLASSE	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE		
	H01M8/10 H01M2/16 H01M8/02		
Selon la cla	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois seton la classific	ation nationale et la CIB	
B. DOMAIN	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
Documentat	lon minimale consultée (système de classification suivi des symboles o HO1M	de classement)	
	noin		
2			
Documentat	ion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où	ces documents relevent des domaines s	ur resqueis a pone la recherche
	nnées électronique consultée au cours de la recherche Internationale (r	nom de la base de données, et si réalisat	ote, termes de recherche utilisés)
EPO-In	ternal, PAJ, WPI Data		
C. DOCUMI	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des	des passages pertinents	no. des revendications visées
Х	WO 00/78831 A (THE DOW CHEMICAL CO		1,2,5-7,
	HAHN, STEPHEN, F; REDWINE, OSCAR, SHANKAR) 28 décembre 2000 (2000-12		9–13
	page 1, ligne 3 - ligne 10	. 20)	
	page 3, ligne 8 - ligne 10		
	page 5, ligne 25 - ligne 28		
ļ	page 6, ligne 26 - ligne 28 page 8, ligne 10 - ligne 24		
ļ	page 9, ligne 10 - ligne 21		
\	LIO OO (OO1E47 A (OELANECE VENTURES	OMDII	1 0 5
X	WO 02/081547 A (CELANESE VENTURES CALUNDANN, GORDON; SANSONE, MICHAE		1,2,5, 10,13
	UENSAL) 17 octobre 2002 (2002-10-1		10,10
	page 1 - page 3		
	page 18 - page 23		
	-/	/	
ļ			
<u> </u>	<u> </u>		
X Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bro	evets sont indiqués en annexe
° Catégories	s spéciales de documents cités:	document ultérieur publié après la date	
"A" docume consid	ent définissant l'état général de la technique, non léré comme particulièrement pertinent	date de priorité et n'appartenenant pa technique pertinent, mais cité pour co ou la théorie constituant la base de l'i	omprendre le principe
'E' docume	fenoitemant tAnàh ah atch el é àildim aiem mahatne tne	(* document particulièrement perfinent; l'	inven tion revendiquée ne peut
'L' docume	ent pouvant jeter un doute sur une revendication de	être considérée comme nouvelle ou d inventive par rapport au document co	onsidéré isolément
autre d	citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)	document particulièrement pertinent; l' ne peut être considérée comme impli	iquant une activité inventive
une ex	ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à cposition ou tous autres moyens	lorsque le document est associé à ur documents de même nature, cette co	
	ent publié avant la date de dépôt international, mais leurement à la date de priorité revendiquée *8	pour une personne du métier 3° document qui fait partie de la même fa	amille de brevets
Date à laqu	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport d	de recherche internationale
,	2 ianvion 2006	22 /01 /2006	
	3 janvier 2006	23/01/2006	
Nom et adre	esse postale de l'administration chargée de la recherche Internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	Fonctionnaire autorisé	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	024- 11	
[Fax: (+31-70) 340-3016	Götz, H	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationalo No
PCT/FR2005/050816

C (auto) D	(sulte) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS				
C.(suite) D		rtlnents no. des revendications visées			
	Passages pe				
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2003, no. 11, 5 novembre 2003 (2003-11-05) -& JP 2003 183526 A (JSR CORP), 3 juillet 2003 (2003-07-03) le document en entier	1,2,6~8, 10,13			
	·				

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renselgnements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No
PCT/FR2005/050816

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 0078831	Α	28-12-2000	AU	5324300 A	09-01-2001
			CA	2384373 A1	28-12-2000
			CN	1357014 A	03-07-2002
			EP	1200491 A1	02-05-2002
			JP	2003503513 T	28-01-2003
			TW	527366 B	11-04-2003
WO 02081547	Α	17-10-2002	BR	0208728 A	20-07-2004
			CA	2443849 A1	17-10-2002
			CN	1511170 A	07-07-2004
			DE	10117687 A1	17-10-2002
			EP	1379572 A1	14-01-2004
			JР	2005536569 T	02-12-2005
			MΧ	PA03009187 A	17-02-2004
			US	2004127588 A1	01-07-2004
. JP 2003183526	Α	03-07-2003	AUCUN		